

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE laque mate

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 6a/7b2

INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE laque mate» est une peinture laque acrylique polyuréthane en phase aqueuse, d'aspect mat, lisse et tendu. Résistante, lavable et lessivable, ayant très peu d'odeur, elle est d'emploi facile et agréable.
Destination	Tous types de supports en intérieur, bruts ou déjà peints, pour pièces sèches et humides (murs, portes, plinthes, cuisines, salles de bains, chambres d'enfants, hôpitaux, locaux recevant du public ...)
Avantages	Pratiquement sans odeur. Nettoyage des outils à l'eau. Tendu, dur et résistant. Lavable et lessivable.
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient max 30 g /litre de COV.
Emissions dans l'air intérieur	Classe A+ selon la norme ISO 16000.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Tendu – Mat Brillance : 3-5% à 60°, 3-5 % à 85°
Application	Brosse Pistolet Rouleau (mousse floquée, polyamide texturé ou microfibre 6-8 mm ou 12 mm). Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1,40
Rendement	8-12 m ² au litre selon support.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 -10 heures.
Lavabilité	Lavable et lessivable (classe 1 au test d'abrasion humide).

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 10°C Maximum 25°C
Humidité relative	Max 60%
Dilution	Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (3-10%).
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	184
Conditionnements	0.75L - 2.5L - 5L - 10L

MISE EN ŒUVRE

Destination	<p>Ce produit, mat, légèrement soyeux, tendu, est aussi un produit dur, résistant, lessivable. Il résiste à l'eau, à l'encrassement, au lustrage, aux frottements etc... De ce fait, il peut être utilisé dans de nombreux endroits, supports et circonstances. On pourra donc l'utiliser dans des pièces sèches et humides, des cuisines, salles de bains, chambres d'enfant, hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux ou recevant du public ...On pourra l'appliquer sur tous types de supports : murs, portes, plinthes, meubles, moulures etc.</p>
Préparation des supports	<p>L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.</p> <p>«ARGILE laque mate» s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage, dégraissage, ponçage, époussetage ...) en intérieur sur les supports suivants :</p> <p>Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une première couche d'«ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur anciennes peintures mates, vérifier l'adhérence de l'ancien revêtement, retirer les parties adhérent mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires. Appliquer une couche d'«ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer, appliquer une première couche d'«ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux non ferreux (alu, cuivre...) et support où l'accrochage est délicat (PVC, plastique dur ...) après ponçage appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).</p> <p>Sur bois brut, dérivés du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, appliquer une première couche d' «ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérent mal, poncer, appliquer une première couche d' «ARGILE primaire universel»</p>

Application

Sur meubles, retirer toutes traces de cire (décapant cire), poncer soigneusement ou décaper les anciens vernis, appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel», puis deux couches d'«ARGILE laque mate».

Sur anciens revêtements collés appliquer une couche d' «ARGILE primaire universel», puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des redressements de fibres.

Si d'anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel».

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches d'«ARGILE laque mate» à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur des petites surfaces bien préparées, nous recommandons un rouleau 6-8 mm pour un très bon rendu.

Sur des supports plus structurés ou des surfaces importantes, nous recommandons un rouleau 10-12mm.

En cas d'application du produit au pistolet, diluer le produit à l'eau (3-10% maximum)

Entretien

«ARGILE laque mate» peut être nettoyée avec une éponge humide. Eviter les lessivages agressifs. Utiliser des détergents doux si nécessaire.

Sécurité

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.
Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
33 (0)1 34 44 11 00 - contact@argile-peinture.com
www.argile-peinture.com

SAS au capital de 399 500 euros
RCS Pontoise B 482 157 484
SIRET 482 157 484 00031
TVA FR25482157484