

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE sous couche de préparation

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

INFORMATIONS GENERALES

Description	ARGILE sous couche de préparation est une peinture destinée à préparer les fonds avant l'application d' «ARGILE mat profond», «ARGILE mat velouté», «ARGILE laque satinée intérieure» ou d' «ARGILE satin couvrant».
Destination	Tous types de supports en intérieur, bruts et absorbants.
Avantages	Opacifiant, Bon pouvoir pénétrant Aspect lisse et tendu.
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient max 1 g /litre de COV.
Emissions dans l'air intérieur Label	Classe A + selon la norme ISO 16000.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Mat – très légèrement velouté.
Application	Brosse Pistolet Rouleau (polyamide texturé ou microfibre 12 mm) Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1,45
Rendement	8 à 10 m ² au litre selon support.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 8 heures.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 10°C Maximum 25°C
Humidité relative	Max 60%
Dilution	Prêt à l'emploi, 5-10 % d'eau maximum sur des parties très absorbantes
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	Blanc, peut être teinté avec des colorants universels compatibles (3% max)
Conditionnements	2.5L - 5L - 10L

MISE EN ŒUVRE

Destination Préparation des supports

L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.

«ARGILE sous couche de préparation» s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage, ponçage, époussetage ...) en intérieur sur les supports suivants :

Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une couche de produit pur, ou légèrement diluée à 5-10% d'eau sur les parties très fortement absorbantes.

Sur anciennes peintures mates, après préparation, nettoyage et ponçage, appliquer une couche de «ARGILE sous couche de préparation» pure.

Sur métaux non ferreux, et support où l'accrochage est délicat (PVC, plastique dur ...) on préférera l'utilisation de «ARGILE primaire universel» (consulter la fiche technique).

Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).

Sur anciennes peintures brillantes ou satinées, on préférera l'utilisation de «ARGILE primaire universel».

Sur bois et dérivés du bois, on préférera l'utilisation de «ARGILE primaire universel».

Application

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer le produit avec un rouleau polyamide texturé ou microfibre 12 mm de préférence. Sur les surfaces faiblement absorbantes, où l'on recherche une préparation très fine (avant l'application de ARGILE laque satinée intérieure par exemple), on pourra utiliser un rouleau plus fin, tel le polyamide texturé ou microfibre 6 mm.

Sécurité

Consulter nos fiches de données de sécurité. Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
33 (0)1 34 44 11 00 - contact@ARGILE-peinture.com
ARGILE-peinture.com

SAS au capital de 204 300 euros
RCS Pontoise B 482 157 484
SIRET 482 157 484 00031
TVA FR25482157484